## CERÁMICAS CALAF S.A.U

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



05300

FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U

Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km. 38,200 - 08280-CALAF

Fecha 01-01-2025

**FTP** 

Cotas en mm

SERIE	BARCELONA ROSADO
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	VIERTEAGUAS28x14x1,3 cm. M1

Baldosa cerámica extruida sin esmaltar (UGL), conforme a la clasificación natural del anexo F, E<sub>b</sub>>10%, Grupo AIII de la EN14411:2012

## Para uso en suelos interiores y/o exteriores

Características Valor declarado			Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	140 mm	
	Anchura	280 mm	
	Espesor	13 mm	
Tolerancias dimensionales	Valor medio de cada baldosa	± 2% y	
gitud y anchura (1)		máx.±4 mm	
	Valor medio de diez baldosas	± 1,5%	
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%	
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%	10.545-2
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%	
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1,5%	
	Curvatura lateral	± 1,5%	
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1,5%	
specto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran	95%	
	perjudicar el aspecto de una superficie mayor de		
	baldosa		
Absorción de agua	Media	$E_b > 10\%$	10.545-3
	Individual máximo	15%	
Fuerza de rotura	Valor mínimo	800 N	
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	16 N/mm <sup>2</sup>	10.545-4
	Valor mínimo medio	19 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	690 mm³	10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	≤4,1x10 <sup>-6</sup> /°C	10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto	10.545-9
Dilatación por humedad	Valor máximo	0,52 mm/m	10.545-10
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA	
	Sales para piscinas	UA	10.545-13
	Ácidos y bases débiles	ULA	10.545-15
	Ácidos y bases fuertes	UHA	
Resistencia al deslizamiento	Valor mínimoR <sub>d</sub>	39	CEN/TS
	(Péndulo, deslizador 57)	(Clase 2)	16165:2011Ane xo C
Reacción al fuego	Euroclase	$A1_{FL}$	, AO C