| CEF | RÁI | ИΙС | CA | S |
|-----|-----|-----|----|----|
| CAL | ΔF | S. | Α. | .U |

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




09300

FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U

Dirección:Ctra. Folquer a Jorba, km.38,200 - 08280-CALAF

Fecha 01-01-2025

FTP



Cotas en mm

| SERIE | MONTSERRAT ROJO | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO | VIERTEAGUAS 27x13,5x1,3 cm.(M1) | |

Baldosa cerámica extrudidasin esmaltar (UGL), antideslizante, conforme con la clasificación natural del anexo C, 3%<E_b≤6%, Grupo AII_{a-2} de la EN 14411:2012

Para uso en suelos interiores y/o exteriores

| Características | Valor declarado | Ensayos EN ISO | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--|
| Dimensiones | Longitud | 270 mm | 70 mm | |
| | Anchura | 135 mm | | |
| | Espesor | 13 mm | | |
| Tolerancias dimensionales | Valor medio de cada baldosa | ± 2% y | | |
| longitud y anchura (1) | | máx.±4 mm | | |
| | Valor medio de diez baldosas | ± 1,5% | | |
| Tolerancias dimensionales espesor (1) | Valor medio de cada baldosa ± 10% | | | |
| Rectitud de lados (1) | Desviación máxima ± 1% | | 10.545-2 | |
| Ortogonalidad (1) | Desviación máxima | ± 1% | | |
| Planitud de superficie (1) | Curvatura central con relación a la diagonal | ± 1,5% | | |
| | Curvatura lateral | ± 1,5% | | |
| | Alabeo con relación a la diagonal | ± 1,5% | | |
| Aspecto superficial | Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa | 95% | | |
| Absorción de agua | Media | 3% <e<sub>b≤6%</e<sub> | 10.545-3 | |
| | Individual máximo | 5,8% | | |
| Fuerza de rotura | Valor mínimo | 850 N | | |
| Resistencia a la flexión | Valor mínimo individual | 19 N/mm² | 10.545-4 | |
| | Valor mínimo medio | 21 N/mm² | | |
| Resistencia a la abrasión profunda | Valor máximo | 400 mm ³ | 10.545-6 | |
| Coeficiente de la dilatación térmica lineal | Valor | <4x10 ⁻⁶ / °C | 10.545-8 | |
| Resistencia al choque térmico | Sin defectos visibles | Correcto | 10.545-9 | |
| Resistencia a la helada (Durabilidad) | Sin defectos visibles | Correcto | 10.545-12 | |
| Resistencia a productos químicos | Productos domésticos de limpieza | UA | | |
| | Sales para piscinas | UA | 10.545-13 | |
| | Ácidos y bases débiles | ULA | | |
| | Ácidos y bases fuertes | UHA | | |
| Resistencia al deslizamiento | Valor mínimoR _d | >45 | >45 CEN/TS | |
| | (Péndulo, deslizador 57) | (Clase 3) | 16165:2011 Anexo C | |
| Reacción al fuego | Euroclase | A1 | | |