


CERÁMICAS CALAF S.A.U	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CE 11	
FABRICANTE: CERÁMICAS CALAF, S.A.U			FTP	11950
Localidad: 08280 CALAF (Barcelona)			Fecha	01-01-2025
 Cotas en mm				
SERIE		CADÍ RÚSTICO		
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO		VIERTEAGUAS 27x31x1.6 cm. Bis		
Baldosa cerámica extruida natural sin esmaltar, absorción 3<E<6%, conforme a la EN 14411:2003				
Para uso en suelos interiores y/o exteriores				
Características		Valor declarado		Ensayos UNE-EN ISO
Dimensiones	Longitud	316 mm		10.545-2
	Anchura	270 mm		
	Espesor	16 mm		
Tolerancias dimensionales longitud y anchura (1)	Valor medio de cada baldosa	± 2% y máx. 4 mm		
	Valor medio de diez baldosas	± 1.5%		
Tolerancias dimensionales espesor (1)	Valor medio de cada baldosa	± 10%		
Rectitud de lados (1)	Desviación máxima	± 1%		
Ortogonalidad (1)	Desviación máxima	± 1%		
Planitud de superficie (1)	Curvatura central con relación a la diagonal	± 1.5%		
	Curvatura lateral	± 1.5%		
	Alabeo con relación a la diagonal	± 1.5%		
Aspecto superficial	Baldosas libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa	95%		
Absorción de agua	Media	3%<E<6%		10.545-3
	Individual máximo	5.7%		
Fuerza de rotura	Valor mínimo	1700 N		10.545-4
Resistencia a la flexión	Valor mínimo individual	12 N/mm²		
	Valor mínimo medio	14 N/mm²		
Resistencia a la abrasión profunda	Valor máximo	500 mm³		10.545-6
Coeficiente de la dilatación térmica lineal	Valor	<4x10 ⁻⁶ / °C		10.545-8
Resistencia al choque térmico	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-9
Resistencia a la helada (Durabilidad)	Sin defectos visibles	Correcto		10.545-12
Resistencia a productos químicos	Productos domésticos de limpieza	UA		10.545-13
	Salas para piscinas	UA		
	Ácidos y bases débiles	ULA		
	Ácidos y bases fuertes	UHA		
Coeficiente de fricción (deslizamiento)	Valor medio CRD	52 >45 (Clase 3)		NLT 175/98 (UNE-ENV 12633:2003)
Dureza superficial	Escala Mohs	6 (Ortosa)		UNE 67-101-92
Reacción al fuego	Euroclase	A1		